

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

### **OPRAVNÁ PÁSKA GLF**

Páska na bázi kaučukových materiálů, určená pro opravy plášťů z chloroprenového kaučuku bez nutnosti následné vulkanizace. Má dobrou odolnost proti oděru, olejuvzdornost, odolnost proti chemikáliím a šíření plamene, vynikající vodoodpuzející vlastnosti. Je flexibilní i při nízkých teplotách.

**Způsob aplikace :** Páska se obvykle pokládá s 50% překrytím, protahuje se o cca 100% tak, aby se dosáhlo jejího vytažení na 2/3 původní šířky.

**Balení :** kotouče 51 x 1,3 mm x 2,6 m

**Skladovatelnost :** Při skladování při teplotě do 25°C max. 5 let ode dne výroby.

#### **Vlastnosti :**

Elektrická pevnost	min. 17,5 kV/mm	VDE 0303
pevnost v tahu	min. 11,7 MPa	VDE 0340
tažnost	min. 500 %	VDE 0340
odolnost proti ozonu	vyhovuje	ASTM 4325
odolnost proti ÚV záření	vyhovuje	ASTM 4325
adsorbce vody	max. 0,1 %	ASTM 570
odolnost proti šíření plamene	vyhovuje	MSHA 30 CFR*

\* MSHA – USA – důlní úřad pro zdraví a bezpečnost